

Marino Costruzioni Srl

Impianto di San Zenone al Lambro (MI), via Maestri del Lavoro n. 9

D14 M-DDC rev 00 del 20.03.2025

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

LOTTE DI MATERIALE EOW conformi al DM 127/2024

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELL'ARTICOLO 5 DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA N. 127 DEL 28 GIUGNO 2024

Publicato in Guri 11 settembre 2024 n.213

(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione N. (n. lotto)	18
Anno	2025

Anagrafica del produttore di aggregato recuperato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) DM 127/2024	
Denominazione sociale Marino Costruzioni Srl	CF/P.IVA 05599020962
Iscrizione al registro imprese 05599020962	
Indirizzo VIA MAESTRI DEL LAVORO	Numero civico 19
CAP 20070	Comune SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
Impianto di produzione:	
Indirizzo VIA MAESTRI DEL LAVORO	Numero civico 9
CAP 27020	Comune SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
Autorizzazione R.G. n. 2068/2025	Data di rilascio: 03/03/2025
Ente rilasciante: CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	

Il produttore sopra indicato dichiara che

- Il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in volume:
2.000,00 mc
- Il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28 giugno 2024 pubblicato in Guri 11 settembre 2024 n.213;
- il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

Caratteristiche dell'aggregato recuperato	
Norme tecniche di conformità	Scopi specifici (Allegato 2)
UNI EN 13242 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strada UNI EN 13242	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input checked="" type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input checked="" type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
UNI EN 13139 Aggregati per malta	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
UNI EN 13043 Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

Caratteristiche dell'aggregato recuperato	
Norme tecniche di conformità	Scopi specifici (Allegato 2)
UNI EN 13055 Aggregati leggeri	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
UNI EN 13450 Aggregati per massicciate ferroviarie	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
UNI EN 13450 Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Specifiche	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
UNI EN 13108 Miscele bituminose – Specifiche del materiale. Parte 8: conglomerato bituminoso di recupero	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)

Marino Costruzioni Srl

Impianto di San Zenone al Lambro (MI), via Maestri
del Lavoro n. 9

D14 M-DDC rev 00 del 20.03.2025

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione è resa (articolo 13 del regolamento UE 679/2016).

San Zenone al Lambro lì, **24/11/2025**

firma e timbro del produttore

MARINO COSTRUZIONI s.r.l.
Via Maestri del Lavoro, 19/21
370 San Zenone al Lambro (MI)
P.IVA 0559021962

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000)

Allegati:

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore
- referto delle analisi



Merate

21/11/2025

Spettabile
MARINO COSTRUZIONI s.r.l.

Via Maestri del Lavoro, 19/21
20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)

RAPPORTO DI PROVA N. PROT. F4381-2/F

DENOMINAZIONE DEL CAMPIONE aggregato recuperato EOW 0/31,5 mm - Lotto 18/2025

RIFERIMENTI Luogo di prelievo: impianto di Via Maestri del Lavoro, 9 -
20070 San Zenone al Lambro (MI)

DATA PRELIEVO CAMPIONE 14/11/2025

DATA RICEVIMENTO CAMPIONE 14/11/2025

PRELIEVO eseguito da personale della Cliente

METODI DI ANALISI APPLICATI Metodi Indicati

DICHIARAZIONI Il rapporto di prova riguarda il campione ricevuto in laboratorio e sottoposto alle prove.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Allegato 1 (Articolo 3) - Sezione d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato: d.1) Controlli sull'aggregato recuperato - Tabella 2- Parametri da ricercare e valori limite; d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato - Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite del DECRETO 28 giugno 2024, n. 127 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell' 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

RISULTATI ANALITICI


I risultati analitici sono riportati nelle tabelle allegate.

Direzione Laboratorio
Dr. S. Allieta

SEGUE RAPPORTO DI PROVA
N. PROT. F4381-2/F
Allegato 1 (Art.3) - Sezione d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato: d.1) Controlli sull'aggregato recuperato
Tabella 2- Parametri da ricercare e valori limite

			Concentrazioni limite di utilizzo	Concentrazioni limite di utilizzo	
Parametro	U.M.	Risultato	Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2	Metodo analitico
Amianto	mg/kg s.s.	<100	100	100	DM 06/09/1994 GU n.288 10/12/1994 All. 1 Met.B (SEM) (1)
IDROCARBURI AROMATICI (*)					
Benzene	mg/kg s.s.	<0,01	0,1	2	EPA 5021A / EPA 8260C
Toluene	mg/kg s.s.	<0,01	0,5	50	EPA 5021A / EPA 8260C
Etilbenzene	mg/kg s.s.	<0,01	0,5	50	EPA 5021A / EPA 8260C
Xilene(isomeri o,-m,-p)	mg/kg s.s.	<0,01	0,5	50	EPA 5021A / EPA 8260C
Stirene	mg/kg s.s.	<0,01	0,5	50	EPA 5021A / EPA 8260C
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) ⁽²⁾	mg/kg s.s.	<0,04	1	100	EPA 5021A / EPA 8260C
IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI					
- Benzo(a)antracene	mg/kg s.s.	<0,05	0,5	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Benzo(a)pirene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Benzo(b)fluorantene	mg/kg s.s.	<0,05	0,5	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Benzo(k)fluorantene	mg/kg s.s.	<0,05	0,5	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Benzo(g,h,i)perilene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Crisene	mg/kg s.s.	<0,05	5	50	EPA 3550 C / EPA 8270 D
-Dibenzo(a,e)pirene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
-Dibenzo(a,l)pirene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
-Dibenzo(a,i)pirene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
-Dibenzo(a,h)pirene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
-Dibenzo(a,h)antracene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	10	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Indeno pirene	mg/kg s.s.	<0,05	0,1	5	EPA 3550 C / EPA 8270 D
- Pirene	mg/kg s.s.	<0,05	5	50	EPA 3550 C / EPA 8270 D
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) ⁽³⁾	mg/kg s.s.	<0,50	10	100	EPA 3550 C / EPA 8270 D
Fenolo	mg/kg s.s.	<0,01	1	60	EPA 3550 C / EPA 8270 D
PCB	mg/kg s.s.	<0,01	0,06	5	EPA 3550 C / EPA 8082 A
Idrocarburi Pesanti C>12	mg/kg s.s.	<30	50	750	EPA 8440 / ISO16703
Cromo VI come Cr	mg/kg s.s.	<1	2	15	APAT 3150C
Materiali galleggianti	cm ³ /kg	<5	< 5	< 5	Metodo Interno
Frazioni estranee	% in peso	<0,1	< 1	< 1	Metodo Interno

(*) - Le analisi del parametro IDROCARBURI AROMATICI sono state effettuate sul campione tal quale. Note: (1) Il limite di rilevabilità indicato corrisponde alla tecnica di microscopia a scansione elettronica (SEM), metodologia riconosciuta ufficialmente su tutto il territorio nazionale; (2) Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23): 20-Etilbenzene, 21-Stirene, 22-Toluene, 23-Xilene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del D.lgs 3 aprile 2006, n°152; (3) Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34): 25- Benzo(a)antracene, 26-Benzo(a)pirene, 27- Benzo(b)fluorantene, 28- Benzo(k)fluorantene, 29 - Benzo(g,h,i)perilene, 30 - Crisene, 31-Dibenzo(a,e)pirene, 32 -Dibenzo(a,l)pirene, 33 -Dibenzo(a,i)pirene, 34 -Dibenzo(a,h)pirene, secondo la numerazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del D.lgs 3 aprile 2006, n°152.



SEGUE RAPPORTO DI PROVA

N. PROT. F4381-2/F

Allegato 1 (Art.3) - Sezione d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato: d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite

**TEST DI CESSIONE SECONDO APPENDICE A ALLA NORMA UNI 10802 e
la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2**

ANALISI ELUATO Rapporto L/S = 10 l/kg

METODI DI PROVA APPLICATI: Metodi analitici APAT Irsa Cnr manuale 29/2003

Parametro	U.M.	Risultato	Limite (1)	Metodo di prova
pH	-	7,36	5,5 - 12,0	APAT2060
Nitrati come NO ₃ -	mg/l	6,5	50	APAT4020
Fluoruri come F-	mg/l	0,09	1,5	APAT4020
Solfati come SO ₄ =	mg/l	22,8	750	APAT4020
Cloruri come Cl-	mg/l	6,7	750	APAT4020
Cianuri come CN-	µg/l	<10	50	APAT4070
Bario come Ba	mg/l	<0,1	1	APAT 3020
Rame come Cu	mg/l	0,01	0,05	APAT 3020
Zinco come Zn	mg/l	0,26	3	APAT 3020
Berillio come Be	µg/l	<1	10	APAT 3020
Cobalto come Co	µg/l	<10	250	APAT 3020
Nichel come Ni	µg/l	<5	10	APAT 3020
Vanadio come V	µg/l	<10	250	APAT 3020
Arsenico come As	µg/l	<5	50	APAT 3020
Cadmio come Cd	µg/l	<1	5	APAT 3020
Cromo totale come Cr	µg/l	<10	50	APAT 3020
Piombo come Pb	µg/l	<10	50	APAT 3020
Selenio come Se	µg/l	<1	10	APAT 3020
Mercurio come Hg	µg/l	<0,5	1	APAT 3200
COD	mg/l	10,0	30	APAT 5130

Note: (1) Limiti Allegato 1 (Art.3) - Sezione d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato: d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato - Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite.



Rapporto di prova n°:	RP251114-05R1	MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:	24/11/2025		
Richiedente:	MARINO COSTRUZIONI s.r.l. Via Maestri del lavoro, 19/21 20070 San Zenone al Lambro (MI)		
Sito di Produzione:	San Zenone al Lambro (MI) - Via Maestri del lavoro 9		
Nome commerciale prodotto:	EoW 0/31,5 Lotto 18		
Ubicazione prelievo:	Cumulo di stoccaggio		
Data prelievo:	14/11/2025		
Data ritiro/consegna:	14/11/2025		
Verbale di prelievo:	RP251114-05R1		
Responsabile Campionamento:	Tecnico LGV		
PROVE INIZIALI DI TIPO (ITT)			
Normativa di riferimento per la certificazione del prodotto:	UNI EN 13242 - Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade UNI 11531-1 - Criteri per l'impiego dei Materiali - Parte 1: Terre e miscele di aggregati non legati		
CONCLUSIONI			
NORMATIVA	DESIGNAZIONE PRODOTTO	STATO CONFORMITA'	
EN 13242	Aggregato in frazione unica 0/31.5 G_A85	CONFORME	
UNI 11531-1		CONFORME prospetto 4a Sottofondo	
DM 127/24	Allegato 2 (Art. 4)	C - F	
OSSERVAZIONI			
Allegato Analisi Chimica SPECIALCHIMICA srl n°f 4381-2/F del 21/11/2025			
I risultati si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto ad analisi.			
<small>E' vietata la riproduzione e divulgazione del presente documento senza esplicita autorizzazione di LGV srl</small>			

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio




Rapporto di prova n°:	RP251114-05R1	MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
PROVE ESEGUITE SECONDO LE SEGUENTI NORMATIVE			
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura		UNI EN 933-1	
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della forma dei granuli - Indice di appiattimento		UNI EN 933-3	
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma		UNI EN 933-4	
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi		UNI EN 933-5	
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Prova dell'equivalente in sabbia		UNI EN 933-8	
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Valutazione dei fini - Prova del blu di metilene.		UNI EN 933-9	
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Classificazione dei costituenti negli aggregati grossi riciclati		UNI EN 933-11	
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della resistenza all'usura (micro-Deval).		UNI EN 1097-1	
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Metodi per la determinazione della resistenza alla frammentazione.		UNI EN 1097-2	
Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua		UNI EN 1097-6	
Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Prova al solfato di magnesio		UNI EN 1367-2	
Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica - Determinazione dei solfati solubili in acido/solfati idrosolubili		UNI EN 1744-1	
Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica - Determinazione del contenuto totale di zolfo		UNI EN 1744-1	
Prove per determinare le proprietà chimiche degli aggregati - Analisi chimica - Determinazione del contenuto di sostanze organiche		UNI EN 1744-1	
Miscela non legate e legate con leganti idraulici - Metodo di prova per la determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio - Costipamento Proctor		UNI EN 13286-2	
Miscela non legate e legate con leganti idraulici - Parte 47: Metodo di prova per la determinazione dell'indice di portanza CBR, dell'indice di portanza immediata e del rigonfiamento.		UNI EN 13286-47	

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:		RP251114-05R1				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20	
Data emissione RdP:		24/11/2025		Data inizio prove:		17/11/2025		
UNI 11531-1					Aggregato in frazione unica 0/31.5 GA85			
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura							UNI EN 933-1	
Serie	Aperture mm	Requisiti	CURVA	ITT	Scostamento da ITT	Limite inf.	Limite sup.	N.C.
ISO 3310-2	125,0		100,0	100	0			
ISO 3310-2	80,0		100,0	100	0			
ISO 3310-2	63,0	2D	100,0	100	0	100	100	
ISO 3310-2	40,0	1.4D	100,0	100	0	100	100	
ISO 3310-2	31,5	D	95,6	96	0	85	99	
ISO 3310-2	20,0		74,7	75	0			
ISO 3310-2	16,0		65,6	66	0			
ISO 3310-2	14,0		61,2	61	0			
ISO 3310-2	12,5		58,8	59	0			
ISO 3310-2	10,0		53,4	53	0			
ISO 3310-2	8,0		48,6	49	0			
ISO 3310-2	6,3		44,8	45	0			
ISO 3310-2	4,0		38,4	38	0			
ISO 3310-1	2,0		32,4	32	0			
ISO 3310-1	1,0		27,4	27	0			
ISO 3310-1	0,500		20,6	21	0			
ISO 3310-1	0,250		14,2	14	0			
ISO 3310-1	0,125		10,0	10	0			
ISO 3310-1	0,063	d	8,7	8,7	0,0			
DISTRIBUZIONE GRANULOMETRICA								
								
CONCLUSIONE:		Percentuale materiale passante allo staccio D ≤ 99% FACOLTATIVO DICHIARARE GRANULOMETRIA TIPICA						

Tecnico del Laboratorio




Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:	RP251114-05R1	Data:	24/11/2025	MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20			
Richiedente:	MARINO COSTRUZIONI s.r.l.	Data inizio prove:	17/11/2025					
Produttore:	MARINO COSTRUZIONI s.r.l.	Verbale di prelievo:	RP251114-05R1					
Nome commerciale prodotto:	EoW 0/31,5 Lotto 18	RFI - CAPITOLATO - PARTE II - SEZIONE 18 Codifica: RFI DTC SI GE SP IFS 003 B						
Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura					UNI EN 933-1			
Serie	Aperture mm	Requisiti	CURVA	Trattenuto Parziale	Requisiti	Limite inf.	Limite sup.	N.C.
ISO 3310-2	200,0	<i>Blocchi</i>	100,0	0,0				
ISO 3310-2	150,0		100,0	0,0				
ISO 3310-2	125,0		100,0	0,0				
ISO 3310-2	80,0	<i>Ghiaia</i>	100,0	0,0				
ISO 3310-2	63,0		100,0	0,0				
ISO 3310-2	40,0		100,0	0,0				
ISO 3310-2	31,5		95,6	4,4	31,5	85	99	
ISO 3310-2	20,0		74,7	20,9				
ISO 3310-2	16,0		65,6	9,1	16,0	50	90	
ISO 3310-2	14,0		61,2	4,4				
ISO 3310-2	12,5		58,8	2,4				
ISO 3310-2	10,0		53,4	5,4				
ISO 3310-2	8,0		48,6	4,8	8,0	30	75	
ISO 3310-2	6,3	44,8	3,8					
ISO 3310-2	4,0	38,4	6,4	4,0	15	60		
ISO 3310-1	2,0	<i>Sabbia</i>	32,4	6,0				
ISO 3310-1	1,0		27,4	5,0				
ISO 3310-1	0,500		20,6	6,8				
ISO 3310-1	0,400		18,2	2,4				
ISO 3310-1	0,250		14,2	4,0				
ISO 3310-1	0,125		10,0	4,2				
ISO 3310-1	0,063		8,7	1,3				

Coeff. Uniformità "U" e Curvatura "C"	U	$U=d_{60}/d_{10}$	104,0	C	$C=d^2_{30}/(d_{60}*d_{10})$	1,2
---------------------------------------	----------	-------------------	--------------	----------	------------------------------	------------



Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:			RP251114-05R1				MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:			24/11/2025		Data inizio prove:		17/11/2025	
UNI 11531-1						Aggregato in frazione unica 0/31.5 GA85		
Classificazione dei costituenti negli aggregati grossi riciclati							UNI EN 933-11	
DM 127/2024 Allegato 2 (Art. 4)			A	B	C-F	D-F	D-F	E
Costituente	Descrizione	% in massa	Limiti UNI 11531-1:2024					
			Prospetto 4a			Prospetto 4b		Prospetto 4c
			Colmate/dune/rim odellazioni/rinterri	Corpo del rilevato	Sottofondo	Fondazione non legata	Base non legata	Drenaggi/Vespai
			0/63	0/63	0/31,5	0/31,5	0/31,5	d≥1 D>2
Rc	Calcestruzzo, prodotti in calcestruzzo, malte, ecc. Elementi di muratura in calcestruzzo	52,8%	Rcug ₅₀	Rcug ₅₀	Rcug ₇₀	Rcug ₉₀	Rcug ₉₀	Rcug ₅₀
Ru	Aggregato non legato, aggregato naturale, aggregato legato da legante idraulico	18,1%						
Rb	Muratura di laterizio (mattoni, piastrelle, ecc.) Elementi di muratura di silicato di calcio Gassose non flottante di cemento	26,1%	Rb ₅₀₋	Rb ₅₀₋	Rb ₃₀₋	Rb ₁₀₋	Rb ₁₀₋	Rb ₅₀₋
Ra	Materiali bituminosi	3,1%	-	Ra ₄₀₋	Ra ₃₀₋	Ra ₅₋	Ra ₁₋	-
Rg	Vetro	0,0%	-	Rg ₅₋	Rg ₅₋	Rg ₅₋	Rg ₅₋	-
FL	Materiale flottante in volume	0,0%	FL ₁₀₋	FL ₁₀₋	FL ₅₋	FL ₅₋	FL ₅₋	FL ₁₀₋
	0 cm³/kg							
X	Altro: coesivo (argilla e terra) vario: metalli (ferrosi e non ferrosi), legno non flottante, plastica e gomma, malta di gesso	0,0%	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋	X ₁₋

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:	RP251114-05R1			MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:	24/11/2025	Data inizio prove:		17/11/2025	
Tipo di prova	Normativa	Valore	u.m.	Codice marcaturo	Limite UNI 11531-1
PROVE PER DETERMINARE LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEGLI AGGREGATI					
Sopravaglio	UNI EN 933-1	95,6	%	OC	OC ₇₅
Contenuto di polveri	UNI EN 933-1	8,7	%	f/UF	UF ₁₅
Determinazione della forma dei granuli - Indice di appiattimento	UNI EN 933-3	15	%	FI	FI ₃₅
Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma	UNI EN 933-4	21	%	SI	-
Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi	UNI EN 933-5	89	C _{tc} %	C	-
		90	C _c %		
		10	C _r %		
		1	C _{tr} %		
Valutazione dei fini - Prova dell'equivalente in sabbia*	UNI EN 933-8	55	%	SE	SE ₃₀
Classe Granulometrica	< 2 mm				
Valutazione dei fini - Prova del blu di metilene*	UNI EN 933-9	0,5	%	MB	MB ₅
Classe Granulometrica MB		< 2 mm			
Classe Granulometrica MB _F		< 0,125 mm	N.R.	%	MB _F
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' MECCANICHE E FISICHE DEGLI AGGREGATI					
Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua	UNI EN 1097-6	2,45	Mg/m ³	P _A	-
		2,22		P _{rd}	
		2,32		P _{ssd}	
		4,13	%	WA ₂₄	
NOTE:	* Obbligatoria solo con contenuto di polveri ≥ 3 %				
OSSERVAZIONI:	N.P.D. Prova non determinata N.R. Prova non richiesta N.R.* Prova non applicabile al tipo di materiale				

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio




Rapporto di prova n°:	RP251114-05R1			MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Data emissione RdP:	24/11/2025	Data inizio prove:		17/11/2025	
Tipo di prova	Normativa	Valore	u.m.	Codice marcaturo	Limite UNI 11531-1
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' CHIMICHE DEGLI AGGREGATI					
Analisi chimica - Determinazione dei solfati solubili in acido	UNI EN 1744-1	< 0,2	%	AS	-
Analisi chimica - Determinazione dei solfati idrosolubili*	UNI EN 1744-1	< 0,2	%	SS	SS _{0,2}
Analisi chimica - Determinazione del contenuto totale di zolfo	UNI EN 1744-1	<1	%	S	-
Analisi chimica - Determinazione del contenuto di sostanze organiche	UNI EN 1744-1	+ CHIARA	%	Valore dichiarato	-
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' TERMICHE E LA DEGRAGABILITA' DEGLI AGGREGATI					
Determinazione della resistenza al gelo e disgelo - Prova al solfato di magnesio	UNI EN 1367-2	N.P.D.	%	MS	-
Classe Granulometrica da 6,3 a 10					
PROVE PER DETERMINARE LE PROPRIETA' MECCANICHE E FISICHE DEGLI AGGREGATI					
Determinazione della resistenza all'usura (micro-Deval)	UNI EN 1097-1	32	%	M _{DE}	-
Classe granulometrica analizzata (mm)	da 10 a 14				
Metodi per la determinazione della resistenza alla frammentazione (Los Angeles)	UNI EN 1097-2	41	%	LA	LA ₄₅
Classe granulometrica analizzata (mm)	da 12,5 a 16				
NOTE:	* Solo per riciclati				
OSSERVAZIONI:	N.P.D. Prova non determinata N.R. Prova non richiesta N.R.* Prova non applicabile al tipo di materiale				

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:		RP251114-05R1			MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20	
Data emissione RdP:		24/11/2025	Data inizio prova:		17/11/2025		
Materiale Analizzato:		EoW 0/31,5 Lotto 18					
Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Metodo di prova per la determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio - Costipamento Proctor					UNI EN 13286-2		
<p style="text-align: center;">Prova di costipamento di una terra</p> 							
Stampo Proctor		Tipologia Proctor			Disco spaziatore altezza - mm		
B		Modificata			-		
Stampo/Mould		Martello			Procedura		Energia di compattazione MJ/m ³
Diametro mm	Altezza mm	Massa kg	Diametro mm	altezza caduta mm	Numero strati	Numero colpi per strato	
152,4 ± 0,2	116,4 ± 0,2	4,535 ± 0,005	51,0 ± 0,5	457	5	56	2,667 ÷ 2,696
Umidità %			4,4	5,9	9,7	12,2	13,0
Densità Secca Mg/m ³			1,784	1,894	1,980	1,874	1,811
Umidità Ottimale di costipazione %			8,9				
Densità Secca Massima Mg/m ³			1,987				

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



Rapporto di prova n°:		RP251114-05R1		Data:	24/11/2025		MOD RDP	Rev 00 del 01/09/20
Richiedente:		MARINO COSTRUZIONI s.r.l.			Data ritiro/consegna:	14/11/2025		
Produttore:		MARINO COSTRUZIONI s.r.l.			Verbale di prelievo:	RP251114-05R1		
Nome commerciale prodotto:		EoW 0/31,5 Lotto 18			Designazione prodotto:	Aggregato in frazione unica 0/31.5 GA85		
Miscele non legate e legate con leganti idraulici - Parte 47: Metodo di prova per la determinazione dell'indice di portanza CBR, dell'indice di portanza immediata e del rigonfiamento.								UNI EN 13286-47
Stampo Proctor			Tipologia Proctor			Disco spaziatore altezza - mm		
B			Modificata			61,3 ± 0,2		
Stampo/Mould		Martello			Procedura		Energia di compattazione MJ/m ³	
Diametro mm	Altezza mm	Massa kg	Diametro mm	altezza caduta mm	Numero strati	Numero colpi per strato		
152,4 ± 0,2	116,4 ± 0,2	4,535 ± 0,005	51,0 ± 0,5	457	5	56	2,667 ÷ 2,696	
Anello di sovraccarico n.1 peso in kg		Anello di sovraccarico n.2 peso in kg		Anello di sovraccarico n.3 peso in kg		Anelli di sovraccarico peso totale in kg		
2,0		0		0		2,0		
Massima massa volumica del secco P _d				UNI EN 13286-2		(Mg/m ³)	1,987	
Determinazione del contenuto d'acqua per essiccazione in forno ventilato - W%			Pre-prova		UNI EN 1097-5		%	
			Post-prova					
Data preparazione provino			Maturazione all'aria					
			Tempo gg.		Temperatura °C		Umidità %	
21/11/25			0		20		95	
Data inizio saturazione provino			Maturazione in acqua					
			Tempo gg.		Temperatura °C		Umidità %	
21/11/25			4		20		100	
Dosaggio legante (sul peso secco del terreno)							0,0%	
Espansione durante maturazione in acqua							0,12%	
Indice di portanza CBR a 2,5 mm							66,8%	
Indice di portanza CBR a 5,0 mm							86,7%	

Tecnico del Laboratorio



Responsabile del Laboratorio



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - Declaration of Performance, DoP

1. Codice del prodotto-tipo: Identificazione del prodotto (tipo, lotto o qualsiasi altro elemento che ne consente l'identificazione):	aggregato: "EoW 0/31.5" Nota: Il lotto di produzione è identificato dalla data riportata sul DDT. La presente DoP è valida per i lotti di produzione consegnati dalla data di emissione di questa DOP fino alla successiva
2. Usi previsti del prodotto:	Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade
3. Nome e indirizzo del fabbricante:	MARINO COSTRUZIONI s.r.l. Sede Legale: Via Maestri del Lavoro, 19/21 - 20070 San Zenone al Lambro (MI) Impianto di Via Maestri del Lavoro, 9 – 20070 San Zenone al Lambro (MI)
4. Mandatario:	non applicato (le DoP e la documentazione tecnica sono custodite dal fabbricante).
5. Sistema di Verifica della prestazione:	Sistema 2+
6a. Norma Armonizzata Organismi notificati di controllo:	EN 13242:2002+A1:2007 Q-Aid (2716/CPR/0449)
6b. Valutazione Tecnica Europea:	non applicabile (per i prodotti di cui al punto 2 esistono "norme tecniche armonizzate").

7. Prestazione dichiarata:

Tipo di Aggregato:

frazione unica - RICICLATO

Norma Tecnica armonizzata	UNI EN	Prestazione	13242			
Designazione granulometrica	933-1	d/D	0/31.5			
Categoria granulometrica	933-1	Categoria	G _{A85}			
Categoria di tolleranza	933-1	Categoria	-			
Pulizia – passante 0.063 mm	933-1	%	8.7			
Contenuto di polveri	933-1	f	f ₉			
Forma dei Granuli - Appiattimento	933-3	FI	FI ₂₀			
Forma dei Granuli – Forma	933-4	SI	SI ₄₀			
Percentuale superfici frantumate	933-5	C	C _{90/3}			
Equivalente in Sabbia	933-8	SE4	SE4 ₅₅			
Classificazioni costituenti riciclati	933-11	Categoria	RC ₅₀ RC _{ug70} Rb ₃₀ - Ra ₅ Rg ₂ X ₁ FL ₅			
Resistenza all'usura micro-Deval	1097-1	M _{DE}	M _{DE35}			
Resistenza alla frammentazione LA	1097-2	LA	LA ₄₅			
Durabilità al gelo/disgelo	1367-2	MS	MS _{NR}			
Solfati solubili in acido	1744-1	AS	AS _{0,2}			
Solfati idrosolubili	1744-1	SS	SS _{0,2}			
Zolfo	1744-1	S	S ₁			


8. Documentazione tecnica appropriata e/o specifica:

non si applicano le "procedure semplificate" (Art. 36,37,38 CPR 305-2011").

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni sopra dichiarate. La presente dichiarazione di conformità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n°305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato

Luogo e data di emissione: San Zenone al Lambro (MI) li, 24/11/2025

Legale Rappresentante

 2716	SCHEDA DI MARCATURA CE	All. al DDT n°
	Nome commerciale: EoW 0/31.5	Data:
Certificato CE: 2716/CPR/0449		Scheda CE riferita alla DoP EoW-0/31.5-LOTTO 18/2025 SAN ZENONE AL LAMBRO

MARINO COSTRUZIONI s.r.l. Sede Legale: Via Maestri del Lavoro, 19/21 - 20070 San Zenone al Lambro (MI) Impianto di Via Maestri del Lavoro, 9 - 20070 San Zenone al Lambro (MI) 25
--

EN 13242:2002+A1:2007 Aggregati per opere di ingegneria civile e costruzione di strade

Prove iniziali secondo prospetto ZA.1 della norma di riferimento	EN 13242			Descrizione Petrografica
Descrizione dell'aggregato	fraz unica			Aggregato riciclato
Dimensioni d/D	0/31.5			
Categoria granulometrica	G _A 85			
Categoria di tolleranza	-			
Forma delle particelle				
Indice di appiattimento FI	FI ₂₀			
Indice di forma SI	SI ₄₀			
Massa Volumica delle particelle				
ρ Massa volumica in mucchio Mg/m ³	NPD			
ρ _a Massa volumica apparente dei granuli Mg/m ³	2,45			
ρ _{rd} Massa volumica dei granuli pre-essiccati Mg/m ³	2,22			
ρ _{ssd} Massa volumica dei granuli saturi sup. asciutta Mg/m ³	2,32			
Assorbimento di acqua WA ₂₄	4,13			Composizione aggregato riciclato
Pulizia - passante 0,063 mm %	8,7			Rc R c ₅₀
Contenuto di polveri f	f _g			Rcug R cug ₇₀
Qualità delle polveri - Equivalente in sabbia SE	SE4 ₅₅			Rb R b ₃₀₋
Qualità delle polveri - Blu di metilene MB	MB _{0.5}			Ra R a ₅₋
Contenuto di conchiglie SC	SC _{NR}			Rg R g ₂₋
Percentuale di superfici frantumate C	C _{90/3}			X X ₁₋
Spigolosità aggregati fini E _{CS}	-			FL FL ₅₋
Affinità aggregati ai leganti bituminosi				Curva Granulometrica
media a 6 ore %	-			Apertura mm
media a 24 ore %	-			Passante %
Resistenza alla frammentazione - Los Angeles LA	LA ₄₅			
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura				
Resistenza all'usura - micro-Deval M _{DE}	M _{DE} 35			
Resistenza alla levigabilità VL/PSV	-			
Resistenza all'abrasione AAV	-			
Abrasione pneumatici scolpiti A _N	-			
Resistenza allo shock termico V _{LA}	-			
Composizione/contenuto				
Composizione aggregato riciclato	vedi tabella			
Cloruri %C	-			125,0 100
Solfati sol. in acido AS	AS _{0,2}			80,0 100
Solfati idrosolubili SS	SS _{0,2}			63,0 100
Zolfo %S/S	S ₁			40,0 100
Carbonato CO ₂ %	-			31,5 96
Contaminati leggeri %/m _{LPC}	-			20,0 75
Sostanza humica	Assente			16,0 66
Emissione di radioattività artificiale/naturale	Assente			10,0 53
Rilascio metalli pesanti	Assente			8,0 49
Rilascio idrocarburi poliaromatici	Assente			4,0 38
Rilascio altre sostanze pericolose	Assente			2,0 32
Stabilità di volume				1,0 27
Ritiro per essiccamento %WS	-			0,500 21
Durabilità				0,063 8,7
Resistenza gelo-disgelo F	F _{NR}			
Massima degradabilità al MgSO ₄ MS	MS _{NR}			
Durabilità agli agenti atmosferici SB	SB _{NR}			
Durabilità alla reazione alcali-silice %	-			

Scheda CE
aggiornata al
24/11/2025